

| Leistungstabelle | | |
|---|---|--|
| Art der Kaschierung: diffusionsoffen | | |
| Dicke | Nennwert der Wärmeleitfähigkeit nach Alterung (λD) | Stufe des Wärmedurchlasswiderstands (RD) |
| mm | W/mK | m ² K/W |
| 130 | 0,037 | 3,50 |
| 140 | 0,037 | 3,75 |
| 150 | 0,037 | 4,05 |
| 160 | 0,037 | 4,30 |
| 170 | 0,037 | 4,55 |
| 180 | 0,037 | 4,85 |
| 185 | 0,037 | 5,00 |
| 190 | 0,037 | 5,10 |
| 195 | 0,037 | 5,25 |
| 200 | 0,037 | 5,40 |
| 210 | 0,037 | 5,65 |
| 220 | 0,037 | 5,90 |
| 250 | 0,037 | 6,75 |
| 270 | 0,037 | 7,25 |
| 300 | 0,037 | 8,10 |
| 320 | 0,037 | 8,60 |
| 340 | 0,037 | 9,15 |
| 350 | 0,037 | 9,45 |

